

PÂTE DÉCAPANTE SUPERCLEAN

GAMME: TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS
INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

Fiche technique: N° 012022

Date de révision: 27.08.2024



UTILISATION

La pâte SUPERCLEAN ultra puissante permet un décapage localisé des cordons de soudures sur les surfaces en aciers inoxydables. Elle s'applique à l'aide d'un pinceau sur les zones à traiter.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur www.weldx.com



DONNÉES TECHNIQUE

Rendement :

Environ 75 ml de cordons de soudure / kg

Temps d'action :

10 minutes minimum.
La température optimale de décapage devrait être aux alentours de 15°C à 22°C.

Rinçage : En fin de traitement un rinçage haute pression eau froide (120 bars) mini. en fin de traitement un rinçage avec de l'eau sera effectué pour retirer les résidus acides.

Contrôle qualité de rinçage TEST PH à l'aide d'un Papier PH faire un contrôle en fin de rinçage le PH doit être > 6

Conditionnement :

Pot de 2 Kg / code article : 29001000
(livré par carton de 6 pots + 6 pinceaux)

ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Fluorhydrique	Acide Nitrique
Concentration	10-15 %	20-25 %
Numéro C.E	231-634-8	231-714-2
Numéro reach	01-2119458860-33	01-2119487297-23
Numéro index	009-003-00-1	007-004-00-1